



## Lindab **Aluminium**

Teknisk information av aluminium från Lindab  
i minst 75% återvunnet material

# Produktfakta Lindab Aluminium

## Färgbelagd aluminiumplåt för plåtslageriarbeten tillverkad av minst 75% återvunnet material

### Användningsområde

Användningsområde Lindab erbjuder aluminium för plåtslageriarbeten som används till planplåtsäckning av byggnader genom band- och skivtäckning på tak, beslag samt väggbeklädnader.

### Produktbeskrivning

Våra produkter PXALM och PXALHC är extra mjuka plåtslagerikvaliteter för maskin och handfalsning. Plåten har praktiskt taget ingen återfjädring för att täta falsar ska kunna utföras. Plåten är 0,8 mm tjock.

FAAL är en hårdare legering lämplig för beslag och andra inklädnader.

Aluminiumen är tillverkad av minst 75% återvunnet material och som därför ger endast ca 1/3 GWP jämfört med virgin aluminium. GWP står för Global Warming Potential och är det mått man räknar ut i en EPD för hur mycket produkten påverkar växthuseffekten med per kg.

### Färgsystem

Färgbeläggningen på PXALM är en DuraFrost (PUR matt), som är en väldigt reptålig lack med god glans- och kulörbeständighet. Rynkningen av lacken ger en låg glans, ofta under 5, och en struktur i ytan. Pga rynkningen på DuraFrost är det extra viktigt att man inte blandar batcher på samma tak- och väggsida, då skillnad i struktur kan ge en upplevd kulörskillnad för ögat.

Färgbeläggningen på PXALHC är en HBPM med glans 10. Denna produkt finns endast i kulör 015, svart.

FAAL lackas i en PE25.

Produkt	Typ av lack	Tjocklek framsida	Tjocklek baksida	Glans
PXALM	DuraFrost (PUR)	25 µm	5 µm	5±2
PXALHC	HBPM	25 µm	5 µm	10±3
FAAL	PE25	25 µm	5 µm	30±6

### Bearbetning i kyla och värme

Lindabs aluminium för bandtäckning kan maskin- och handfalsas ned till en plåttemperatur på +5°C. Vid lägre temperaturer kan mikrosprickor uppstå i färgskiktet när materialet bearbetas. Maximal användningstemperatur är 80°C.

De mjuka produkterna PXALHC och DuraFrost (PXALM) kan bockas till 0,5T. För FAAL gäller 3T då en PE25 inte har samma bockbarhet.

Aluminium lackeras av estetiska skäl, och man tillför snarare en risk när man applicerar lack, än att man som på stålplåt skyddar metallen. Detta för att mikrosprickor i färgen kan göra att fukt ansamlas som kan leda till korrosion i metallen. Detta är anledningen till att man ska bearbeta materialet i rätt temperaturer så att mikrosprickor undviks.

### Kemikaliebeständighet

Färgbeläggningar har generell god kemikaliebeständighet. Undantag finns dock, t ex vissa organiska lösningsmedel av typ aromater, ketoner och klorerade kolväten.

### Brandteknisk klassificering

Lindabs Aluminium produkter uppfyller A1 enligt EN13501-1:2007+A1:2009

### Korrosion

Aluminium bör inte lagras i fuktiga miljöer eller nära korrosiva material. Lagring av materialet utomhus bör undvikas. I det fall det måste ske bör tillfredsställande täckning av materialet utföras och lagring ske så att god luftväxling erhålls för att undvika fukt. Detta för att lacken eller metallen inte ska skadas innan montering. Kvarlämnade metallrester från t.ex. borrhåll och nitsplintar kan ge upphov till missfärgning och på sikt korrosion, se därför till att ytorna städas av efter montage.

### Korrosionshärdighet

Lindab Aluminium kan användas till och med korrosivitetsklass C5 vad gäller teknisk livslängd. För information om korrosivitetsklasser, se tabell nedan. Se även Lindabs garantidokument för aluminium för att se hur lång garantitid som ges i respektive korrosivitetsklass.

### Kombination med andra material

Undvik direktkontakt samt avrinningar från bitumen, järnvitriol, koppar, bly, järn, mässing och tryckimpregnerat trä då detta kan missfärga aluminiumet eller i värsta fall leda till korrosion. Använd rostfria infästningar eller infästningar av aluminium.

Eventuell falsolja måste alltid torkas bort från ytan direkt. Eventuell skyddsfolie måste avlägsnas senast 6 månader efter appliceringsdatum.

## Livslängd och underhåll

För färgbelagd plåt brukar man skilja på estetisk och teknisk livslängd. Estetisk livslängd är ett mått på tiden fram till dess att färgskiktet förändrats så mycket att utseendet inte längre uppfyller ställda krav. Teknisk livslängd är tiden fram till dess att plåten inte längre kan skydda byggnadens bärande konstruktioner eller underliggande konstruktion.

Regelbundet underhåll förlänger livslängden hos färgskiktet och därmed tiden till ommålning. Solstrålning, väder och närhet till havsvatten är faktorer som medför att färgen åldras, men den påverkas även av föroreningar som finns i miljön. Livslängden beror också på om materialet används till vägg eller tak, t.ex. tak i söderläge där taklutningen är liten påverkas mer av solen än ytor som är vända mot norr.

Solen påverkar färgskiktets åldrande på två sätt:

- genom ultraviolett strålning
- genom solens värme.

Redan valet av kulör påverkar därför livslängden, ljusa kulörer klarar längre tid, mörka något kortare. Färgskiktets livslängd beror också på den miljö som plåten befinner sig i. Plåt som finns nära kusten kan utsättas för saltvatten vilket kan ge kortare livslängd än plåt på byggnader i inlandet. Dessutom påverkar lokala fabriksutsläpp, trafik och oljeeldning yttskiktets livslängd.

Genom regelbundet underhåll kan ett plåttak förväntas att ha en teknisk livslängd av 50 år eller mer. Livslängden kan förlängas genom regelbunden inspektion och underhåll.

## Vikt

Densiteten för aluminium är 2,7, så en 0,8 mm tjock aluminium väger  $2,16 \text{ kg/m}^2$  ( $2,7 \cdot 0,8 = 2,16 \text{ kg/m}^2$ ). Detta är under halva vikten av vad 1 m<sup>2</sup> stålplåt i 0,6 mm väger, vilket är en stor ergonomisk fördel för plåtstagaren.

## Miljö

Det finns en väl fungerande infrastruktur för återvinning av metaller över hela världen. Aluminium är återvinningsbart till 100%.

## Korrosivitetsklasser enligt SS EN ISO 12944-2

Korrosivitetsklass	Miljöns korrosivitet	Exempel på typiska utomhusmiljöer i den tempererade klimatzonen (informativt)
C1	Mycket liten	Inomhusmiljöer. Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydliga mängder luftföroreningar t ex kontor, affärer, skolor, hotell.
C2	Liten	Atmosfärer med låga halter luftföroreningar. Lantliga områden.
C3	Måttlig	Atmosfärer med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten.
C4	Stor	Atmosfärer med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar. Industri- och kustområden.
C5	Mycket stor	Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär.
CX	Extrem	Kust- och offshoreområden med stor mängd salt.

Tabellen är återgiven med vederbörligt tillstånd från SIS Förlag AB, 08-555 523 10, där även den kompletta standarden finns.



De flesta av oss tillbringar större delen av tiden inomhus. Inomhusklimatet är avgörande för hur vi mår, hur mycket vi orkar och om vi håller oss friska.

Vi på Lindab har därför gjort till vår viktigaste uppgift att bidra till ett inomhusklimat som förbättrar människors liv. Det gör vi genom att utveckla energieffektiva ventilationslösningar och hållbara byggprodukter. Vi vill också bidra till ett bättre klimat för vår planet genom att arbeta på ett sätt som är hållbart för både människor och miljön.

[Lindab](#) | För ett bättre klimat